

ULINE

POLY NYLON VACUUM BAGS

1-800-295-5510
 uline.com

PRODUCT SPECIFICATIONS

FILM PROPERTIES	UNITS		TYPICAL VALUES
Thickness	microns mils		75 3.0
Yield	g / m ² in ² / lb.		69.81 10,071
Tensile Strength	MD	lbs / sq. in. N / sq. cm	5,500 3,800
	TD	lbs / sq. in. N / sq. cm	4,800 3,300
Elongation	MD	%	540
	TD	%	580
Puncture Pointed Probe	lbs.		2.9
	N		13
Oxygen Transmission 24 hrs / 23°C Dry	cc / sq. m		63
	cc / 100 sq. in.		4.1
Moisture Vapor Transmission 24 hrs / 37.8°C @ 90% R.H.	g / sq. m		4.8
	g / 100 sq. in.		0.31



NOTE: Compatible with H-1075 Vacuum Sealer (H-4012 Vacuum Sealer - Canada).



IMPORTANT! This data is offered for information purposes and does not represent any type of guarantee or warranty of performance.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA	UNIDADES		VALORES TÍPICOS
Grosor	micras mil		75 3.0
Rendimiento	g / m ² pul. ² / lbs.		69.81 10,071
Resistencia a la Tensión	MD	lbs. / pul. ² N / cm ²	5,500 3,800
	TD	lbs. / pul. ² N / cm ²	4,800 3,300
Elongación	MD	%	540
	TD	%	580
Sonda Puntiaguda de Perforación	lbs. N		2.9 13
Transmisión de Oxígeno 24 h / 23 °C Seco	cc / m ² cc / 100 pul. ²		63 4.1
Transmisión de Vapor de Agua 24 h / 37.8 °C @ 90% H.R.	g / m ² g / 100 pul. ²		4.8 0.31



NOTA: Compatible con la Selladora al Vacío H-1075 (Selladora al Vacío H-4012 - Canadá).



¡IMPORTANTE! Estos datos se ofrecen a modo informativo y no representan ningún tipo de garantía ni garantizan el rendimiento.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

PROPRIÉTÉS DE LA PELLICULE	UNITÉS		VALEURS TYPIQUES
Épaisseur	microns mil		75 3,0
Fléchissement	g/m ² po ² /lb		69,81 10 071
Résistance à la traction	MD	lb/po ² N/cm ²	5 500 3 800
	TD	lb/po ² N/cm ²	4 800 3 300
Étirement	MD	%	540
	TD	%	580
Perforation Sonde à pointe	lb		2,9
	N		13
Transmission d'oxygène 24 h/23 °C sec	cc/m ²		63
	cc/100 po ²		4,1
Transmission de vapeur d'humidité 24 h/37,8 °C à 90 % H.R.	g/m ²		4,8
	g/100 po ²		0,31



REMARQUE : Compatible avec la scelleuse sous vide H-1075 (scelleuse sous vide H-4012 – Canada)



IMPORTANT! Ces données sont fournies à titre d'information et n'offrent aucun type de garantie quant au rendement.